

SikaGard® -6060 S

Bitumenbaserad underredsmassa i sprayförpackning

Tekniska data

Kemisk bas	Bitumen lösning
Färg	Svart
Härdningsmekanism	Lufttorkande
Densitet (vätska) (ISO 12185)	Ca 0,8 kg/l
Torrhalt (DIN 53216)	Ca 33%
Appliceringsstemperatur	15 - 25°C
Filmtjocklek	våt 400 µm torr 150 µm
Klibbfri ¹⁾	Ca 75 min.
Torktid ¹⁾	Ca 2.5 tim.
Servicetemperatur	-25 - 80°C
Hållbarhet (lagrad mellan 5°C och 25°C)	24 månader

¹⁾ 23°C / 50% r.h

Beskrivning

SikaGard®-6060 S är en snabbtorkande, bitumenbaserad skyddsbeläggning i sprayförpackning med utmärkta rostskydds- och ljuddämpningsegenskaper. Den är lämplig till ett effektivt underredsskydd och övertygar med enastående appliceringsegenskaper och hållbarhet.

En slitstark beläggning som skyddar metallen mot korrosion kvarstår efter torkning.

SikaGard®-6060 S produceras i enlighet med kvalitetssäkringssystem certifierade enligt ISO 9001/14001.

Produktfördelar

- Utrustningsoberoende (aerosol)
- Utmärkta akustik och dämpningsegenskaper
- Bra vidhäftning till en stor mängd olika underlag
- Rinner och droppar ej ens vid tjockare lager
- Motstår vägsalt
- Snabbtorkande
- Förblir flexibel när den torkat

Applikationsområden

SikaGard®-6060 S är ett sprayapplicerat korrosionskydd för snabbreparation och skydd av icke synliga områden såsom hjulhus och underrede vilka inte skall lackeras.

Produkten kan sprayas utan dimbildning och bildar ej nät och droppar ej.

SikaGard®-6060 S har bra vidhäftning mot olika lacker, primers, metaller och PVC utan förbehandling.

Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

Kemikaliebeständighet

SikaGard®-6060 S är resistent mot vatten, havsvatten, saltspray, baser och syror. Ovanstående information är endast att se som generell vägledning. Applikationsspecifik rådgivning kan ges vid behov.

Appliceringsmetod

Förbehandling

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett och olja. Metall måste förbehandlas för att förstärka korrosionsskyddet (t ex obelagt stål, osv.).

Applisering

Skaka burken ca 40 gånger före användning. Maskera närliggande områden innan användning. Spraya vid rumstemperatur på ett avstånd av ca 25 cm och i ett korsmönster för att bygga upp ett kontinuerligt lager. SikaGard®-6060 S kan appliceras utan att droppa. Om ett tjockt skikt krävs, lägg flera lager som får torka mellan appliceringarna. Håll burken upprätt och spraya ej på bromsar, motor eller avgassystem. Efter användning, vänd burken upp och ner och spraya i korta intervall för att rensa munstycket.

Rengöring

Nyapplicerad SikaGard®-6060 S kan avlägsnas från verktyg och utrustning med Sika® Remover-208. Torkat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Händer och hud som nedsmutsats tvättas omedelbart med Sika® Handclean eller annat lämpligt tvättmedel för industriellt bruk. Använd aldrig lösningsmedel!

Övermålning

SikaGard®-6060 S är inte övermålningsbar.

Övrig Information

Följande information finns tillgänglig på begäran:
- Säkerhetsdatablad

Förpackningsinformation

Sprayförpackning	500 ml
------------------	--------

Underlag för tekniska data

Alla tekniska värden som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

Viktigt

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

Lagstiftning

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållande sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.

Mer information tillgänglig på:
www.sika.se
www.sika.com

Sika Sverige AB
Industriavdelningen
Domnarvsgatan 15
SE-163 08 Spånga
Sverige
Tel. +46 (0)8 621 89 00
Fax +46 (0)8 621 89 89

