

AQUAPRIMER 3130 är en vattenbaserad industriprodukt avsett för grundning av t.ex. fönster och dörrar för utomhusbruk.

**TEKNISKA DATA**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Bindemedel:                     | Syntetiskt bindemedel.             |
| Flyktiga organiska ämnen (VOC): | Se säkerhetsdatablad.              |
| Teoretisk konsumtion:           | 5-8 m <sup>2</sup> /l              |
| Kulörer:                        | Vita och täckande nyanser (bas 3). |

**ANVÄNDNINGSTEKNISKA DATA**

Förbehandling: Träet måste vara rent och fritt från damm och föroreningar. Fukthalten i träet ska vara mellan cirka 13 % och bör inte överstiga 15 %.

Alla mjuka träslag och mindre resistent hårda träslag avsedda för utomhusbruk ska antingen vakuumimpregneras (endast mjukt trä) eller grundas med träkonserveringsmedel.

Applicering: Luftmix (luftskikt) eller lufttomt för hand eller med automatisk sprayutrustning.

Appliceringsförhållanden: Produkten levereras färdig för användning. Omblandas väl före användningen.

|   |                |
|---|----------------|
| Skiktlayer:                                     | 125-200 µm våt |
| Optimal temperatur för produkter och omgivning: | 18-22 °C       |
| Optimal relativ luftfuktighet:                  | cirka 50 %     |

|            |                      |              |                 |
|------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Sprayning: | <u>Dysa</u>          | <u>Tryck</u> | <u>Luftstöd</u> |
|            | Lufttomt<br>0,28 mm  | 100-110 bar  |                 |
|            | Luftskikt<br>0,28 mm | 80-100 bar   | 1,0-1,5 bar     |

Systemunderhåll: Grundmålade delar måste alltid ytbehandlas innan de exponeras utomhus.

Torkning: Vid 20°C och 50 % relativ fuktighet:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Torr för hantering:            | 2-3 timmar |
| Torr för slipning/övermålning: | 3-4 timmar |

Torktiden kan minskas med hjälp av speciella torksystem. Ovanstående är uppskattade torktider och tiden kan variera beroende på träkvalitet, temperatur, fuktighet, ventilation och skiktlayer.

Rengöring: Utrustningen rengörs med vatten.

**HÄLSA OCH SÄKERHET** Se säkerhetsdatablad.

**YTTERLIGARE INFORMATION**

Förpackningsstorlek: 3, 10, 20, 120 och 1 000 l

Förvaring: Produkten ska förvaras i en temperatur över 5 °C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com).