
TYP	2-komponent syrahärdande lack. Bas system, vilka kan brytas till olika kulörer med TEKNOTINT kulör pastor.
ANVÄNDNING	Fristående inredningar och andra snickeriprodukter samt möbler för inomhusbruk. Endast för inomhusbruk.
SPECIELLA EGENSKAPER	Bra fyllighet. Reptålig yta. Mycket bra Möbelfakta. Innehåller inga aromatisk lösningsmedel.

TEKNISKA DATA

Glans (60°)	Ca. glans 35 ± 5 Gardner 60°.
Leveransviskositet	60-70 s, DIN-cup 6, 20 °C, tixotrop.
Densitet	0.99-1.24 kg/lit beroende på kulör.
Torrhalt	Ca. 72 vikts-% Ca. 59 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Se säkerhetsdatablad.
Lagring	Lagringsstabilitet: Se etikett.
Blandningsförhållande	10 vikt-% HARDENER 1399 15 vol-%
Potlife	24 timmar vid 20 s DIN 4 20 °C. Överdosering av härdare kan resultera i missfärgning av ljusa kulörer.
Systemuppbyggnad	Grundning med Syrahärdande Primer, TEKNOCOAT PRIMER 1603 eller UV-grund. Högsta rekommenderade påläggningmängd, 3 x 120 g/m ² .

ANVÄNDNINGSDATA

Applicering	Sprutning.												
Torktid	Vid RH 55 % <table><thead><tr><th></th><th><u>20 °C</u></th><th><u>50 °C</u></th><th><u>70 °C</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Slipbar</td><td>8-10 tim</td><td>50 min</td><td>25 min.</td></tr><tr><td>Staplingsbar</td><td>12-16 tim</td><td>1.5 tim</td><td>40 min.</td></tr></tbody></table> <p>Torktiden är baserad på en applicerings mängd av 100 g våtfärg per m². Efter ugnstork krävs nedkylning till 30 °C innan stapling.</p>		<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>	<u>70 °C</u>	Slipbar	8-10 tim	50 min	25 min.	Staplingsbar	12-16 tim	1.5 tim	40 min.
	<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>	<u>70 °C</u>										
Slipbar	8-10 tim	50 min	25 min.										
Staplingsbar	12-16 tim	1.5 tim	40 min.										
Härdare	TEKNOCOAT HARDNER 1399-12.												
Förtunning	TEKNOSOLV 1135-93.												
Rengöring	TEKNOSOLV 1135-93.												
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatablad.												
