



Produkt - Information

2K-HS-Klarlack

Art.-Nr. 50-101-x

Datum

17.04.2020

Sehr Hochwertiger 2K-HS-Klarlack für Zweischichtlackierungen im Nass-in-Nass-Verfahren. Dieser zeichnet sich besonders durch seinen hohen Festkörperanteil, Vergilbungsfestigkeit, hervorragender Wetterbeständigkeit und Glanzhaltung aus. Hervorragend für die Ganz- und Teillackierung von Pkws und Nutzfahrzeuge. Ein weiteres Merkmal ist die hervorragende Polierfähigkeit.

Farbton	farblos			
Mischungsverhältnis Vol.	2:1			
Härter	30-100-x normal, 30-200-x kurz, 30-300-1 Express			
Verdünnung	SWIN-Universalverdünnung kurz, normal oder lang			
Spritzviskosität bei 20 °C	18-20 s 4 mm D			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge	
Luft / Fließbecher	4-5 bar	1,2-1,4 mm	2	
Airless / Airmix	---	---	---	
Topfzeit	5-6 h			
Schichtstärke / Trockenfilm	40-60 µm			
Abluftzeit	5-10 min zwischen den Spritzgängen			
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	Griffest	montagefest
	20 °C	20-30 min	6 h	24 h
	60 °C	5-10 min	30 min	nach Abkühlen

Hinweise:

Bei Trockenzeiten über 24 h ist vor dem Überlackieren ein Zwischenschliff erforderlich.
Die Verarbeitung mit Express Härter 30-300-1 ist nur für Spot-Repair geeignet !!!

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entzündbar

Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.