



# Q 70-250

# 2K HS AS Clear Coat 2:1

## Egenskaper

70-250 Högfyllande 2-komponent akryl klarlack med UV-skydd, vilket säkerställer hög glans och skydd på lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade baslackar.

Idealisk för användning vid punktrepurationsarbeten såväl som för komplett lackering.

Hög motståndskraft mot väder, miljöpåverkan och kemikalier, motståndskraftig mot gulning, hållbar glansbeständighet. Dessutom ger 70-250 Clear Coat utmärkta polerande egenskaper.

## Fysiska egenskaper



12 month



n/a



2:1 + 0-10%

70-205HN / 70-205HF

## Använda sig av



18 - 20 s  
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm  
2,0 - 2,5 bar




1,2 - 1,3 mm  
2,0 - 2,5 bar

Consumption: 6 - 8 m<sup>2</sup>/l



1 - 2



Between the coatings  
Before the oven drying

5 - 10 min  
10 - 15 min



40 - 60 μm

## Torkning



20°C



60°C



shortwave 8 Minuten



20°

dust free: 30 - 40 min

set to touch: 6 - 8 h

ready for assembly 24 h

set to touch: 30 min

ready for assembly 2 h

mediumwave 10 - 15 Minuten

1 h with 70-205HF Hardener fast

4 h with 70-205 HN Hardener normal

## Förvaring



Förvara produkten på en ventilerad plats. Håll den borta från direkt exponering för solljus. Förvaras mellan +5°C och 20°C.

## Säkerhet



Mer information finns i säkerhetsdatabladet.



Detta datablad är endast avsett för informationsändamål. Såvitt vi vet uppfyller de uppgifter som tillhandahålls den senaste standarden och är baserade på många års erfarenhet av tillverkning av våra produkter. Upphovsrätt: Q-Company Int. GmbH, alla rättigheter förbehållna.